

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

- **RENDIMIENTO:** 5 Kg m<sup>2</sup> a 5 mm mezcla.
- **ACABADO:** Rugoso gris claro
- **COLOR:** Gris
- **SECADO:** 15 minutos al tacto y 30min - 1 hora para segunda capa.
- **APLICACIÓN:** Llana y codal.
- **DISOLVENTE:** Agua si es necesario.

## USOS

Ideal para llenos no mayores a 5 mm en superficies de placas de concreto, ladrillo farol rebitado, ladrillo de arcilla, placas de yeso o fibrocemento en interiores y exteriores.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente adherencia y rendimiento.
- Uso interior y exterior.
- Buena resistencia.
- Presenta contracción de acuerdo al espesor de la película aplicada y la absorción de la superficie.
- El producto ya mezclado puede ser almacenado en empaque hermético por 15 días.
- El producto ya mezclado puede ser almacenado en empaque hermético por 6 meses, agregando de 0.05% a 0.1% de formol.

## DESCRIPCIÓN

El Arecrlil es una mezcla en polvo de arenas tratadas, resinas acrílicas y espesantes especialmente diseñado para fabricar Repello acrílico en obra.

## MODO DE UTILIZACION

1. La superficie debe estar limpia y seca previamente; se deben resanar los defectos de la superficie.
2. La edad del concreto debe ser mayor a 28 días.
3. Eliminar grasa y óxidos.
4. Retirar partes sueltas o mal adheridas.
5. Mezclar en obra por cada 20 Kg de Arecrlil:  
En exteriores: 2.1 Kg de Resina acrílica.  
En interiores: 1.2 Kg de Resina acrílica.  
Adicionar aprox. 2 galones de agua.
6. Amasar con batidor mecánico a bajas revoluciones o manualmente hasta

conseguir una masa homogénea y exenta de grumos.

7. Extender el mortero con una llana sobre el soporte de acuerdo al grosor que se requiera. Para capas adicionales, dejar secar la capa previa aprox. de 30 min (climas cálidos) a 1 hora (climas fríos).

## RECOMENDACIONES

- Para evitar la formación de película seca superficial en el envase recomendamos taparlo.
- Recomendamos mantener una espuma con agua para mantener la llana limpia en su aplicación
- Los equipos de aplicación se lavan con agua limpia antes de secado el producto.
- Las manos de aplicación debes ser de 2 a 3, y permitiendo el secado entre una y otra.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIÓN

Empaque: Saco de polipropileno.

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Bulto 20 kg	unidad
Bulto 40kg	unidad

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Evite todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación prolongada de los vapores.
- Aplicar en lugares con buena ventilación.
- Mantenga el saco bien cerrado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Mantenga en su envase original.
- Tiempo de almacenaje 2 años.

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD  
0 = No es riesgoso.
- ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD  
0 = No quema
- AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD  
0 = Estable.

