

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- **TIPO:** Mortero de cemento con aditivos
- **DENSIDAD:** 1.5 Kg. /L
- **COLOR:** Blanco o gris
- **TIEMPO ABIERTO:** Aprox. 60 min.
- **TIEMPO PARA RECTIFICAR:** Aprox. 20 min.
- **TIEMPO TRÁFICO PEATONAL:** 12 horas
- **TIEMPO TRÁFICO DE CARGA:** 7 días
- **TIEMPO EMBOQUILLADO:** 24 horas mínimo

USOS

- Colocación de baldosas porosas y porcelana sanitaria.
- Superposición sobre porcelana antigua (previo picado).
- Colocación de piedras naturales y mármol.
Apto para cocinas, restaurantes, laboratorios, locales, ambientes industriales, etc.
- Enchape sobre pintura (previo picado cada 2 - 3 cm)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente fluidez
- Manejabilidad
- Excelente adherencia

MODO DE EMPLEO

- Limpiar la superficie de partículas sueltas o mal adheridas.
- La superficie debe estar compacta y nivelada.
- La superficie puede estar húmeda pero no inundada.

DESCRIPCIÓN

Pegante para cerámica Paternit es un pegante de alto rendimiento para la colocación de piezas de cerámica, piedra y mármol, largo tiempo de manejabilidad, gran capacidad de retención de agua y desplazamiento nulo.

PREPARACION

1. Mezcle 5 partes de pegante para cerámica Paternit X 2 de agua limpia hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos
2. Deje reposar por 15 minutos y luego mezcle nuevamente
3. Extienda Pegante para cerámica Paternit con una llana dentada y solo la cantidad que pueda cubrir con un lapso de 10 a 15 minutos
4. Instale las baldosas mientras el pegante para cerámica Paternit este húmedo y pegajoso.
5. Si este no se fija, retírelo y aplique nuevamente pegante para cerámica Paternit fresco
6. En piezas muy grandes aplique pegante para cerámica Paternit igualmente en el reverso de la pieza, utilizando el lado liso de la llana.
7. Presione las piezas contra la superficie y golpeándolas con martillo de caucho .
8. Use Fragua color para emboquillar e impermeabilizar las juntas.

Sobre pintura: Pique cada 2 ó 3 cms y retire los residuos.

RECOMENDACIONES

- No lo utilice en superficies impermeables y de baja absorción de agua
- Deje reposar 15 minutos la mezcla y luego mezcle de nuevo para usar.
- No deje grumos.
- Extienda áreas que logre cubrir en un lapso de 10 a 15 minutos.
- El repello (pañete) debe tener mínimo de aplicado 7 días, no es necesario humedecer la superficie ni la cerámica, no agregar agua cuando el producto muestre síntomas de endurecimiento en el recipiente.
- No agregar más agua si la mezcla presenta síntomas de endurecimiento.

CONSUMO

Depende de la porosidad de la superficie y del tamaño de la cerámica: **3 kilos x m2**

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Empaque:

- Bulto x 25 kg
- Bulto x 40 KG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se debe mantener en su empaque original.
- Almacenar en estibas de madera lejos de la humedad.
- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en sitio seco y fresco.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD
0 = No es riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD
0 = No quema.

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD
0 = Estable.

