

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

<b>RENDIMIENTO:</b>	2 kg/m <sup>2</sup> para dos capas.
<b>APLICACIÓN:</b>	Brocha.
<b>ESTADO:</b>	Polvo
<b>COLOR:</b>	Blanco y Gris
<b>OLOR:</b>	No aplica
<b>VOLATILIDAD:</b>	Media
<b>DENSIDAD MEZCLA:</b>	2,3 kg/l aprox.

### USOS

#### Para impermeabilizar:

- Tanques de agua potable
- Piscinas y albercas
- Fachadas
- Cimientos y sobre-cimientos
- Canales y alcantarillados
- Muros de contención
- Sótanos
- Fosos de ascensores
- Balcones

#### Para restaurar y proteger:

- Fachadas
- Culatas
- Muros exteriores e interiores

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Recubrimiento que no permite el paso de la humedad.
- Permite que la superficie respire.
- No es barrera de vapor.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil de aplicar y mantener.
- Pueden lograrse texturas variadas.
- Puede utilizarse en contacto con agua potable.
- En superficies lisas se puede aplicar directamente sin repellar (pañetar).

### DESCRIPCIÓN

IMPERMURO es un recubrimiento impermeable, elaborado con base en cementos especiales y agentes hidrorrepelentes, destinado para la protección y/o reparación de muros donde puedan presentarse humedades y/o filtraciones.

### PREPARACION

1. Mezcle 3 partes de IMPERMURO con una parte de agua limpia (en volumen).
2. 10 kg de IMPERMURO requiere 2.5 litros de agua aproximadamente.

3. En un recipiente limpio coloque la cantidad de agua indicada y adicione gradualmente el IMPERMURO, agite manualmente hasta obtener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y exenta de grumos.
4. Permita reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos.
5. Si una brocha colocada dentro de la mezcla permanece en posición vertical, se considera que el producto tiene la consistencia adecuada para su aplicación.
6. Para mejorar la adherencia del IMPERMURO, utilice como líquido de amasado una dilución de Adherente Para Mortero Paternit en agua (1:3). Efectúe un parche de ensayo. Utilice la dilución Adherente Para Mortero Paternit solamente en la primera capa.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia (libre de polvo, pintura, grasa u otras sustancias extrañas). Corte los trozos de alambre, varillas, clavos o madera que puedan estar embebidos en el concreto.

El IMPERMURO se aplica con una brocha o cepillo de fibra, lana metálica, de madera o esponja.

Para aplicaciones con textura rugosa utilice la maquina de aplicación de perlita o esparza con llana y pase un tapete o un rodillo de textura Aplique el IMPERMURO como una capa densa, no como una película delgada de pintura; repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica después de 4 horas de haber aplicado la primera.

Para obtener un mejor curado, humedezca el IMPERMURO, 3 o 4 horas después de haberlo aplicado.

### RECOMENDACIONES

- No utilice el IMPERMURO para impermeabilizar placas o superficies con movimiento.
- Si la mezcla pierde manejabilidad por resecamiento, agregue un poco de agua y mezcle nuevamente.
- Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cualquier medio mecánico para garantizar la adherencia del producto.

- En tanques, la superficie tratada con el producto puede darse al servicio dos (2) días después de aplicar la última capa, previo lavado.
- Si se usa Adherente Para Mortero Paternit para mejorar la adherencia del producto, espere 7 días antes de llenar el tanque o piscina.
- Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien la bolsa y almacénela en un lugar seco.
- No aplique IMPERMURO en superficies sometidas a agresiones químicas.
- No lo aplique por debajo de los 5°C.
- Usar guantes, gafas de protección y respiradores para polvos en su manipulación.
- No aplicar sobre mortero o concreto que no esté completamente fraguado y curado.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

#### **PRESENTACIÓN**

Empaque:

- Bulto x 25kg
- Bulto x 10Kg
- Bolsa x 2 kg
- Bolsa x 1kg

#### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

#### **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD  
0 = No es riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD  
0 = No quema.

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD  
0 = Estable.

