

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Color: Blanco, verde, azul, gris claro, gris oscuro, amarillo tráfico, rojo óxido, marfil
Viscosidad a 20°C: 600 +/- 60 cP
Densidad de la mezcla a 20°C: 1,15 +/- 0,03 kg/l
Relación de mezcla en vol A : B 1 : 1/ 2 : 1
Disolvente recomendado: Thinner Fino Paternit
% Sólidos/volumen: 60

Limites de aplicación

Humedad relativa máx.: 90%
Temp. mín. de aplicación: +8°C
Temp. mín. del soporte: +8°C y 3°C por encima de la temperatura de rocío.
Temp. máx. del soporte: +40°C
Temp. máx. de servicio: Calor húmedo: 60°C
Calor seco: 90°C
Aplicabilidad: 30 minutos.
Tiempo de Secado (a 20°C): Al tacto: 1 horas
Vida de la mezcla en recipiente: 1 horas (a 20°C)

USOS

- Colocación de mármol, cerámica, porcelanato, en zonas húmedas en exteriores e interiores.
- Colocación de materiales de gran formato.
- Como recubrimiento o fragua-boquilla para piezas de mármol y porcelanato
- Para sellar uniones entre baldosas de mármol y porcelanato.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Buena resistencia química y mecánica.
- Barrera contra la penetración de aceites, líquidos contaminantes y la penetración de polvo.
- Fácil de aplicar y limpiar.
- Larga vida en el recipiente después de mezclado.
- No se contrae ni se chupa.
- Rápido secado: 1 hora.

DESCRIPCIÓN

Fragua Epóxica en colores, brillante, de dos componentes, con solventes, para pisos interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la Superficie

La superficie y ranura deben estar secas, libre de polvo, lechadas, pinturas viejas, partes sueltas, mugre, grasa, aceites y demás contaminantes que puedan interferir con la adherencia del mastic epóxico.

Preparación del Producto

Agitar cada componente en su empaque.

Para obtener un producto semirígido:

Verter el componente B sobre el componente A en relación en volumen de 1:1. Diluir en un 10% con **Thinner Fino Paternit** solo si es necesario.

Para obtener un producto flexible:

Verter el componente B sobre el componente A en relación en volumen de 2:1. Diluir en un 10% con **Thinner Fino Paternit** solo si es necesario.

Mezclar manualmente o con agitador de bajas revoluciones (400 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea. Evitar usar espátulas o paletas contaminadas con el componente B o con la mezcla, para agitar o mezclar componente A que no se esté usando.

Aplicación

El producto se aplica mediante espátula o llana a manera de masilla, dentro de un lapso de tiempo de media hora

El producto se aplica mediante espátula para fragua a manera de masilla, dentro de un lapso de tiempo de media hora.

Aplicar el número de pasadas necesarias para obtener el llenado o nivelación de la ranuras. Pulir después de 2 horas con lija.

Usar **Thinner Fino Paternit** para diluir si es necesario o para lavar los equipos.

RECOMENDACIONES

- No exponga el producto a fuego directo.
- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La edad mínima para la aplicación del recubrimiento sobre el concreto o mortero debe ser 28 días.
- Si existe presión negativa en el soporte se puede afectar la adherencia y durabilidad del recubrimiento.
- Mezclar únicamente la cantidad de producto durante el tiempo de vida en el recipiente.
- Todos los sistemas epóxicos cuando se encuentran a la intemperie sufren el fenómeno de entzamiento el cual no afecta las propiedades químicas y físicas de estos.

PRESENTACIÓN

Empaque: Envase Metálico

PRESENTACIÓN	EMBALAJE	ENVASE
Galón	Caja X 2 unidades	METÁLICO
¼ Galón	Caja X 12 unidades	METÁLICO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 1 año.
- Se debe mantener en su envase original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No guarde cerca de fuentes de calor.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD


1 = Ligeramente riesgoso.

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Combustible si se calienta

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.



Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Paternit de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Paternit. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Paternit se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha técnica del producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.paternit.com.