

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

<b>COLOR:</b>	Blanco / Gris
<b>TEXTURA:</b>	Polvo Fino
<b>RENDIMIENTO:</b>	2kg/m <sup>2</sup> para dos capas.
<b>DENSIDAD APARENTE:</b>	3 gr./ ml
<b>TIEMPO DE FRAGUADO</b>	8 + 1 minutos
<b>RENDIMIENTO :</b>	
<b>Repello (pañete )</b>	1 ± 2 k/m <sup>2</sup>
<b>Plaqueta prefabricada</b>	2 ± 3 k/m <sup>2</sup>
<b>Bloque</b>	2 ± 3 k/m <sup>2</sup>
<b>Ladrillo farol</b>	3 ± 4 k/m <sup>2</sup>
<b>Ladrillo común</b>	4 ± 10 k/m <sup>2</sup>

## USOS

Para pulir, alisar, estucar en superficies de ladrillo común, Farol estriado o liso, repellos (pañete), concreto vaciado, bloque de cemento, ladrillo limpio que hayan sido niveladas con mortero, repello listo, argamasa.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Permite la transpiración de la humedad
- No se sopla como el estuco listo de yeso.
- No se desprende o se quema.
- Permite nivelar con codal de aluminio
- Fácil aplicación con llana.
- Excelente resistencia a la humedad, al agrietamiento y abrasión.
- Alto rendimiento.
- Elevada durabilidad y dureza.
- Luego de 8 horas se aplica la pintura directamente (fácil recubrimiento y absorción)
- Ahorra mano de obra, tiempo y dinero
- Acabado de primera calidad.
- Excelente dureza.
- Elimina etapas del proceso constructivo, ya que puede aplicarse directamente sobre las paredes prefabricadas y posteriormente la pintura.

## MODO DE EMPLEO

- Prepare la superficie retirando las partículas sueltas, restos de pintura y suciedad.
- Adicione agua hasta obtener la consistencia adecuada
- Aplique con llana esparciendo capas delgadas de 1mm.

- Aplique capas posteriores cuando la capa anterior haya templado.
- Presionar con la llana para alisar, brillar y lograr estilos venecianos.

## DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo fabricado a partir de cemento y plastificantes, para exteriores e interiores, reemplaza el estuco tradicional.

## RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos
- No almacenar los sacos en superficies húmedas
- En lo posible usar una estiba o almacenar en tablas sostenidas sobre bloques de concreto o ladrillos
- Evitar contacto prolongado con la piel, para su aplicación use vestuario adecuado.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar al medico

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIÓN

Empaque: Bulto x 25kg

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- El tiempo de duración de almacenamiento aproximado es de 6 meses.
- Se debe mantener en su empaque original.
- Mantenga el recipiente bien tapado.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

**AZUL:** RIESGOS PARA LA SALUD

0 = No es riesgoso.

**ROJO:** RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = No quema.

**AMARILLO:** RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Estable.

