

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS

RENDIMIENTO: 200 a 100 Grs/Mts²
para dos capas.

APLICACIÓN: Llana y codal

USOS

- Para extender y nivelar superficies de láminas de yeso, fibrocemento, concreto, ladrillo y cerámica.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alfísimo poder de relleno:
Rf: 30 micrones por capa aproximadamente.
Rg: 60 micrones por capa aproximadamente.
- En caso de necesitar espesores mayores, consulte a su distribuidor o a nuestra página web.
- Se adhiere a cualquier superficie: panel-yeso, fibrocemento, concreto, ladrillo, cerámica, etc.
- Resiste flexión y contracción.
- No se fisura ni agrieta.
- Rápido secamiento (1" seca en 2 horas).

DESCRIPCIÓN

SKINWALL RF-RG son compuestos acrílicos en polvo con aditivos, acelerantes y cargas que al ser mezclados con agua sirven para nivelar superficies extremadamente irregulares obteniendo espesores hasta de 1 pulgada sin agrietarse ni escurrirse.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar sobre superficies secas, libres de polvo o cualquier tipo de partículas sueltas.
- Las superficies brillantes deben ser lijadas o picadas. Para aplicar, presione firmemente sobre la junta/ranura/grieta con una espátula ancha y flexible.
- El tiempo de secado depende del grosor de la capa aplicada.
- Aplicar capas horizontales y luego verticales, con espátula o llana hasta obtener la nivelación deseada.
- Aplicar de una a dos manos con intervalos de aprox. 15 minutos entre ellas.

RECOMENDACIONES

- No almacenar el material mezclado.
- No aplicar sobre superficies húmedas o superficies sujetas a humedad.
- No mezclar con otros compuestos.
- No altere el tiempo límite del producto preparado (p.ej., agregando más agua).
- El equipo y las herramientas de mezclado deberán limpiarse con abundante agua.
- No deberá haber rastros de mezclas anteriores en ninguna mezcla nueva del compuesto pues esto acortará el tiempo de trabajo.

DOSIFICACION

- Para relleno y capas muy gruesas: 400ml de agua por 1 kilo de SKINWALLRF –RG.

INSTRUCCIONES

- 1) Utilizar un recipiente limpio plástico debido a la facilidad de limpieza entre mezclas.
- 2) Agregar el polvo en forma de lluvia y mezclar muy bien hasta eliminar los grumos.
- 3) Deje reposar por cinco minutos y luego vuelva a mezclar y proceda a la aplicación.
- 4) Para uso exterior preparar una solución de 4 partes de agua con una parte Aditivo ADEX-60™ y utilizarla en la mezcla.

PRECAUCIONES - ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y ventilado.
- Proteger del contacto con el agua, humedad y luz directa del sol.
- Mantenga las bolsas y otros contenedores bien cerrados para evitar el contacto con la humedad.
- Proteja el producto de daños físicos y del clima extremo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evitar la inhalación del polvo.
- Usar mascarilla, anteojos protectores y guantes de caucho.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIÓN

Empaque: Bultos de 10 Kg

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

AZUL: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

1 = Poco riesgoso

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD

0 = Ninguno

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

0 = Normalmente estable.

